

4. 標準配合 50 N/mm<sup>2</sup>用

荷姿	水量		単位容積重量	1袋(10 kg)当り モルタル量
	水/粉体	1袋(10 kg)		
10 kg袋	15%	1.5 <sup>リットル</sup>	2.2 kg/ <sup>リットル</sup>	約5.2 <sup>リットル</sup>

5. 物性値 50 N/mm<sup>2</sup>用 水/粉体 20℃ (60分硬化)

試験項目		曲げ強度(N/mm <sup>2</sup> )	圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )
材 令	3時間	5.8	28.2
	1日	5.8	32.0
	7日	8.5	45.4
	28日	10.9	53.1
付着強さ(N/mm <sup>2</sup> )		4.1 (破断面：リペアメイト内部100%)	

※ 試験方法は、JIS R 5201「セメントの物理試験方法」に準ずる

**ユカマテリアル株式会社**