

●リペアメイトの品種

タイプ	用途	製品特性
Tタイプ	補修	薄塗用 コンクリート色タイプ (グレー)
SHタイプ	補修	薄塗用 コンクリート色タイプ (ホワイト)
STタイプ	補修	厚塗用 コンクリート色タイプ (グレー)
1M・3M	止水	急結モルタル

温度と可使時間、硬化(凝結)時間の関係

品番	温度	5℃	10℃	20℃	30℃
	1M		2,5分	1,4分	1分
3M		9分	5分	3分	2分

■練り混ぜ水量・・・リペアメイト1kgあたり、350ccの水で練り混ぜます。

■荷姿・・・20kg缶入(5kgポリ袋×4袋)

品番	温度	可使時間(分)	硬化時間(分)
M10T・SH	20℃	4	10
M10ST	//	4	10
M30T・SH	//	18	30
M30ST	//	18	30
M60T・SH	//	35	60
M60ST	//	35	60
M120T・SH	//	70	120
M120ST	//	70	120

※弊社エポキシ樹脂(2液)又はエマルジョン(1液)と混合しますと、接着性、強度、止水性が更に向上します。

代表物性値 N/mm^2

養生 20° C 60% Rh

材令	3時間		1日		7日		28日		
	曲げ	圧縮	曲げ	圧縮	曲げ	圧縮	曲げ	圧縮	接着
1M	3,7	14,9	4,2	19,2	5,3	25,5	5,5	33,7	1,8
3M	3,3	14,3	3,8	18,7	5,2	25,2	5,5	34,1	1,8
M10T	2,6	9,5	3,1	13,4	4,4	21,8	5,3	31,3	1,8
M10ST	2,8	11,5	3,4	18,4	4,8	25,8	5,8	36,5	1,8
M30T	2,2	7,1	2,5	12,6	4,1	21,3	5,6	30,6	1,6
M30ST	2,4	9,1	2,8	15,6	4,5	25,3	6,1	35,6	1,6
M60T	1,6	5,4	2,1	10,5	3,8	20,7	5,1	30,1	1,7
M60ST	1,8	7,4	2,4	12,5	4,2	24,7	5,6	35,1	1,7
M120ST	0,6	3,1	2,2	11,4	4,0	23,5	5,5	33,4	1,7

※ kgf/cm^2 への換算法・・・ $1 N/mm^2 = 10.2 kgf/cm^2$

■ 荷姿 (1M・3M)・・・20kg缶入(5kgポリ袋×4袋)

■ 荷姿 (常備品)・・・10kg袋入り